

## DE 2305 CMYK PASTE FOTOĞRAFİK PASTA

**ÜRÜNLER** : **DE 2305 CMYK PASTE - Fotoğrafik Pasta - Aşındırma üzerine**

**ÖZELLİKLERİ** : Ekolojik aşındırma ile basılmış zemin üzerine uygulanır,  
Yüksek tram ipeklerde rahatlıkla kullanılabilir,  
Şablonda tıkama yapmaz,  
Yüksek yıkama haslığına sahiptir,  
Ekolojik Standartlarına uygundur.

**KULLANIM** : Koyu renk pamuk kumaşlara DE Ekolojik Aşındırma ile basılan zemin üzerine,  
renklendirilmiş DE 2305 CMYK PASTE uygulanır. İyi sonuç elde etmek için fikse  
şartlarına mutlaka uyulmalıdır.

### Örnek reçete:

#### ZEMİN BASKI

DE 2100 ECO CLEAR; 80 gr  
DE 2105 ECO WHITE; 20 gr  
DE 2110 ECO ACTIVATOR; 7 gr  
RB 2602 CURAFAST :2-3 gr. (Haslık iyileştirici)

#### 1. KAT BASKI

DE2305 CMYK PASTE; 100 gr  
PG 2816 RED; 4 gr  
RB 2602 CURAFAST; 2-3 gr (Haslık iyileştirici)

**RENK** : Şeffaf

**PH** : 8,0 ± 0,5

**VİSKOZİTE** : Şeffaf : ( Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10 ) 35.000 - 80.000 cp

**ŞABLON** : 62/T -77/T- 120/T Treads / cm tavsiye edilir

**FİKSE İŞLEMİ** : Fikse derecesi ve süresi; 160°C -170°C'de 1,5 - 2 dakikadır.

**TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.

**PAKETLEME** : Mavi 30kg' lık ambalajlar.

**DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve  
havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak  
depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.