

DP 2550 ANTI FOIL GEL

- ÖZELLİKLERİ** : Kompozit desenlerde arzu edilen bölgedeki boyanın varağı almaması için geliştirilmiş özel formülasyonlu bir jeldir. Şeffaf olduğı için desenlerde üzerine basılan boyanın görünümünde renk değışimine neden olmaz. Ekolojik standartlara uygundur.
- KULLANIM** : DP 2550 ANTI FOIL GEL içerisine % 0.5-1 RB 2601 SUPERFIX katalizörü eklenir ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılır. Ek bir kalıp yardımıyla desendeki varak almaması istenilen bölgelerin üzerine katalizörlü karışım basılır. Plastik baskılı desenlerde varak almamayı sağlamak için, plastisol boyaya % 5 PA1465 CATALYST plastik katalizör eklenir. İyice karıştırıldıktan sonra baskı yapılır. Ara kurutma yapılan desende, varak almaması istenen bölgeye %1 RB 2601 SUPERFIX ilave edilmiş DP 2550 ANTI FOIL GEL karıştırılarak basılır. Baskı yapıldıktan sonra kumaşın 160-170°C'de 2-3 dk'da iyi bir fikse yapılması gerekmektedir. Yetersiz fikse yapılması kısmi varak almalara sebebiyet verebilir. DP 2550 ANTI FOIL GEL ürünü kesinlikle diğere su bazlı/plastisol ürünlerle karıştırılarak kullanılmamalıdır. Ürün renklendirme uygulamaları için uygun değildir. Varaklama prosesinin en geç 24 saat içinde bitirilmesi gerekmektedir. Kumaş türüne ve işletme şartına bağılı olarak yağlanma miktarı değışiklik gösterebilir. Fikse sonrasında veya paketleme esnasında kumaşlar üst üste alınırken, baskılı yüzeyin diğere kumaştaki baskısız kısmına temas etmemesi gerekmektedir. Bunu engellemek için, dizimde kumaşlar arasına koruyucu pelur kağıt kullanılması tavsiye edilir. Kullanıcı seri üretime girmeden önce numune denemelerini kendi işletme şartlarında yapmalıdır.
- RENK** : Şeffaf jel
- PH** : 8.0 ±0,5
- VİSKOZİTE** : (Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10) 40.000 – 60.000 Cp
- YOĞUNLUK** : 0.98 gr / ml
- ŞABLON** : 43/T - 55/T Treads / cm tavsiye edilir
- FİKSE İŞLEMİ** : 160-170°C'de 2-3 dk fikse yapılması gerekmektedir.
- TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğere araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
- PAKETLEME** : 5,10 ve 30 kg'lık plastik ambalajlar.
- DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağılı olarak değışkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.