

DP 2700 BONDOFOIL ÖZEL VARAK TUTKALI

ÜRÜNLER	: DP 2700 BONDOFOIL - Özel Varak Tutkalı
ÖZELLİKLERİ	: Mükemmel bir tutuculuk sağlar, Mükemmel bir parlaklık sağlar, Mükemmel yıkama haslığına sahiptir, varanın parlaklığını korur, Yumuşak ve esnek bir tuşeye sahiptir, Transfer esnasında varayı çok iyi kavrar, Kullanımı rahattır, kalıpta çok iyi çalışır, Sıcak ortamlarda dahi tıkama yapmaz, Çok yüksek dereceli fikse gerektiren baskılarda özelliğini yitirmez, Ekolojik Standartlara uygundur.
KULLANIM	: Baskı yapılacak şablon temiz ve gözenekleri açık olmalıdır, Yumuşak bir ragle lastiği ile bol bir şekilde uygulanmalıdır.
RENK	: Ekru
PH	: $8 \pm 0,5$
VİSKOZİTE	: (Brookfield 25°C Sp: 7 , Rpm:20) 60.000 – 80.000 Cp
YOĞUNLUK	: 1,08 gr / ml
FİKSE İŞLEMİ	: Fikse derecesi ve süresi ; 165°C-170°C'de , 2 dakikadır.
PRES İŞLEMİ	: Pres derecesi , süresi ve basıncı ; 160°C-170°C'de 5-20 saniye 5-6 bar basınçtır. (Varak cinsi ve özelliği göz önünde bulundurulmalıdır)
ŞABLON	: 34/T-43/T Threads / cm tavsiye edilir.
TEMİZLEME	: Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
YIKAMA	: 40 C ve altında hassas programda tersten yıkama yapılmalıdır.
PAKETLEME	: 10-30 kg 'lık plastik ambalajlar.
DEPOLAMA	: Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.