

DP 2715 BONDOFLOCK ÖZEL FLOK TUTKALI

- ÜRÜNLER** : DP 2715 BONDOFLOCK - Özel Su Bazlı Flok Tutkalı
- ÖZELLİKLERİ** : Yumuşak ve elastik tuşe özelliği,
Mükemmel tutuculuk,
Mükemmel yıkama haslığı,
Kalıp tıkamaz,
Ekolojik Standartlarına uygundur.
- KULLANIM** : DP 2715 BONDOFLOCK, içerisinde % 2.5 - 3 oranında RB 2601 SUPERFIX katalizörü karıştırılarak kullanılır. Kumaşın üzerine bol bir şekilde basılmalıdır. Bol basılan tutkal makine yardımı ile atılan floğu iyi kavrar. Basılan tutkala zaman geçirmeden flok uygulanması gerekir. Tutkalı basılmış kumaş, metal bir levha üzerine konulur. Topraklaması yapılmış flok makinesi ile floğun, tutkallı kumaşa uygulaması yapılır. İyi fikse yapılması gerekir.
- RENK** : Ekru
- PH** : 8,5 ± 0,5
- VİSKOZİTE** : (Brookfield 25°C Sp: 7 , Rpm:20) 100.000 – 150.000 Cp
- YOĞUNLUK** : 1,07 gr / ml
- ŞABLON** : 27/T-34/T Threads / cm tavsiye edilir.
- FİKSE İŞLEMİ** : Fikse derecesi ve süresi ; 170°C-180°C'de , 2-3 dakikadır.
- TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
- YIKAMA** : 40 C ve altında hassas programda tersten yıkama yapılmalı.
- PAKETLEME** : 30 – 60 kg'lık plastik ambalajlar
- DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.