

DP 2720 BONDOGLIT ÖZEL SİM TUTKALI

- ÜRÜNLER** : DP 2720 BONDOGLIT - Özel Su Bazlı Sim Tutkalı
- ÖZELLİKLERİ** : Simlerin kumaş üzerine uygulanması için kullanılan su bazlı tutkaldır. Şablonlarda tıkama yapmaz. Simlerin kumaş üzerinde çok canlı ve parlak durmasını sağlar. Ekolojik standartlara uygundur.
- KULLANIM** : DP 2720 BONDOGLIT tutkalının içine % 15-20'si kadar sim ilave edilir ve yumuşak bir ragle yardımı ile baskı yapılır. Serpme efekti verir. Basılan ürünün parlak ve sağlam olabilmesi için, iyi bir şekilde fikse yapılması şarttır. Baskı sonrası yıkama haslıklarını iyileştirmek için %1-3 oranında RB 2602 CUREFAST ilave edilmesi tavsiye edilmektedir.
- Tavsiye edilen ipek numarası ile yapılan baskılar istenilen sonucu verir. Ürün baskı sonrası kumaşın yüzeyine güçlü bir kaplama yaptığı için baskı sırasında ragle çekim sayısının iyi ayarlanması gerekmektedir. Fazla yapılan her bir ragle çekimi, kumaşın üzerine daha fazla boyanın inmesine sebep olup, ürünün fikse olmasını geciktirmektedir. Ayrıca baskının daha mat olmasına sebep olmaktadır.
- Çok ara kurutma kullanılan baskılarda şablonları tıkamaz. Dolayısı ile günlük üretim sayınız en az % 25 – 30 oranında artar.
- RENK** : Beyaz görünümlü şeffaf
- PH** : 7.5± 0,5
- VİSKOZİTE** : (Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10) 3.000-10.000 Cp
- YOĞUNLUK** : 1,05 gr / ml
- ŞABLON** : 12 -T Threads / cm tavsiye edilir.
- FİKSE İŞLEMİ** : Fikse derecesi ve süresi; 160°C -170°C'de, 1.5-2 dakikadır.
- TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
- YIKAMA** : 40 C ve altında hassas programda tersten yıkama yapılmalı.
- PAKETLEME** : 30 – 60 kg 'lık plastik ambalajlar.
- DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.