

FP PHTHANON SERİSİ FTALAT İÇERMİYEN PLASTİSOL

ÜRÜNLER : **FA 1890 ELASTISOL**

ÖZELLİKLERİ : Ftalat içermezler,
Kısa ara kurutma süresi,
%100 Pamuklu, Pamuk / Polyester üzerine baskıya uygundur,

KULLANIM : FA 1890 ELASTISOL, tek başına kullanım için uygun değildir. Phtanon serisi boyaların içerisinde %10-30 arası karıştırılarak kullanılır. Likralı, polyesterli esnek kumaşlarda plastisol boyanın daha elastik olmasını sağlar. Boya tabakasına esneklik verirken yumuşatır. Ürünü karıştırarak kullanınız.

VISKOZİTE : (Brookfield 25°C Sp: 7 , Rpm:0,5) 200.000 Cp ve üzeri

ŞABLON : Düz şablonlar kullanılır; 34/T-43 / T Threads / cm tavsiye edilir.

FİKSE İŞLEMİ : Fikse derecesi ve süresi ; 160°C-170°C'de , 1,5 - 2 dakikadır.

TEMİZLEME : Şablonlar ve diğer araç gereçler sentetik tiner ile kolaylıkla temizlenebilir.

YIKAMA : Polimerizasyon için yeterli şartlar sağlanırsa, yıkama haslığı 60°C'dir. Fakat minimum polimerizasyon şartları uygulanırsa, yıkama haslığı 40°C olur. Kuru temizlemeye uygun değildir.

PAKETLEME : 1 ve 5 kg.'lık plastik ambalajlar.

DEPOLAMA : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.