

FP FLO SERİSİ FTALAT İÇERMİYEN FLORESANLAR

- ÜRÜNLER** : **FP 1600 FLO YELLOW** - Florsan Sarı
FP 1610 FLO PINK - Floresan Pembe
FP 1605 FLO ORANGE - Floresan Turuncu
FP 1615 FLO GREEN - Floresan Yeşil
- ÖZELLİKLERİ** : Açık ve koyu zeminli kumaşlar üzerine yapılan direkt baskılarda yumuşak bir tutum verir.
Fikse sonrasında su ile yıkamaya dayanıklıdır.
- KULLANIM** : PHTHANON Floresan Boyaları kullanıma hazır haldedir. Seyreltmek için %3-5 FA 1815 REDUCER inceltici kullanılabilir. Fiksedenden çıkan kumaşlardaki baskılı kısımlar üst üste gelmemesine dikkat edilmelidir! Şayet bu kısımlar birbiri yüzeyine temas ederlerse, yapışma kaynaklı, desendeki renkler yayma veya geçiş yapabilir. Bu nedenle dizim esnasında, baskıların birbiri üzerine gelmeyecek şekilde dizilmesi tavsiye edilir.
- RENK** : FP 1600 Floresan Sarı
FP 1610 Floresan Pembe
FP 1605 Floresan Oranj
FP 1615 Floresan Yeşil
- VİSKOZİTE** : (Brookfield 25°C Sp: 7 , Rpm:1) > 1.000.000 Cp (1.000.000'den büyük)
- ŞABLON** : Düz şablonlar kullanılır; astar boya ile basılmış kumaş üzerine baskı yapılması tavsiye edilir ve mesh 55/T-101/T Threads / cm' dir. Eğer astarsız kullanılacaksa 34/T- 43/T Threads / cm tavsiye edilir.
- FİKSE İŞLEMİ** : Fikse derecesi ve süresi ; 160°C-170°C'de , 1.5-3 dakikadır.
- TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğer araç gereçler sentetik tiner ile kolaylıkla temizlenebilir.
- TRANSFER** : Transfer yapmak için önce Phthanon boyaları silikonla veya TM 5010 Anjomeri Transfer Kâğıdı üzerine basılır. Sonra kurutulur. Baskının tamamını kaplayacak şekilde FP 1515 TRANSWHITE transfer beyazı ile tamamen basılır. TM Transfer Tozu uygulandıktan sonra 100°C-120°C de 45-60 saniye fikse edilir. Böylece transfer hazırlanmış olur. Transfer işlemi ile 150°C-160°C'de 10-12 saniyede 4 bar basınçla preslenir. Kağıdın kumaştan soğuk ayrılması tavsiye edilir.

- YIKAMA** : Polimerizasyon için yeterli şartlar sağlanırsa, yıkama haslığı 60°C'dir. Fakat minimum polimerizasyon şartları uygulanırsa, yıkama haslığı 40°C olur. Kuru temizlemeye uygun değildir.
- PAKETLEME** : 6 kg.'lık plastik ambalajlar.
- DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.