

FP SERİSİ

FTALAT İÇERMEYEN TRİKROMİK BOYALAR

- ÜRÜNLER** : **FP 1700 TRIC YELLOW** - Trikromik Sarı
FP 1705 TRIC MAGENTA - Trikromik Macenta
FP 1710 TRIC CYAN - Trikromik Mavi
FP 1715 TRIC BLACK - Trikromik Siyah
- ÖZELLİKLERİ** : Yumuşaklık özelliğine sahip, açık ve koyu zeminli kumaşlar için parlak renkler verir,
Transfer ve ıslak üstüne ıslak yapılan baskılar için uygundur,
Düşük sıcaklıkta fikse olma imkanı sağlar,
Kısa ara kurutma süresi,
%100 Pamuklu, Pamuk / Polyester üzerine baskıya uygundur.
Dört renkten oluşmaktadır.
Fotoğraf efekti elde etmek için uygundur.
- KULLANIM** : Phthanon boyalar kullanıma hazır haldedir. Bu boya ları seyreltmek için %3-5 FA 1815 inceltici kullanılabilir. %5-20 oranında FA 1805 Puff kullanılarak kabartma efekti elde edilir. Renkler istisna desenler hariç açıktan koyuya doğru basılır. Basılan renklerin nokta olarak yan yana düşmesiyle fotoğraf efekti elde edilir. Genel olarak açık zeminlere uygundur. Koyu zeminlere uygulanacağı zaman zemine FP 1507 FLASHCURE hızlı kuruyan beyaz basılır ve üzerine FP Trikromik boyalar uygulanır.
- RENK** : FP 1700 Sarı
FP 1705 Macenta
FP 1710 Mavi
FP 1715 Siyah
- VİSKOZİTE** : (Brookfield 25°C Sp: 7 , Rpm:1) 1.000.000 Cp
- ŞABLON** : Düz şablonlar kullanılır; Tavsiye edilen mesh 77/T-120/ T Threads / cm' dir.
- FİKSE İŞLEMİ** : Fikse derecesi ve süresi ; 160°C-170°C'de , 1.5-3 dakikadır.
- TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğer araç gereçler sentetik tiner ile kolaylıkla temizlenebilir.

- TRANSFER** : Transfer yapmak için önce Phthanon boya ları silikonla veya TM 5010 Anjomeri Transfer Kâğıdı üzerine basılır. Sonra kurutulur. Baskının tamamını kaplayacak şekilde FP 1515 TRANSWHITE transfer beyaz ı ile tamamen basılır. TM Transfer Tozu uygulandıktan sonra 100°C-120°C de 45-60 saniye fikse edilir. Böylece tranfer hazırlanmış olur. Transfer işle mi ile 150°C-160°C'de 10-12 saniyede 4 bar basınçla preslenir. Kağıdın kumaştan so ğuk ayrılması tavsiye edilir.
- YIKAMA** : Polimerizasyon için yeterli şartlar sağlan ırsa, yıkama haslı ğı 60°C'dir. Fakat minimum polimerizasyon şartları uygulan ırsa, yıkama haslı ğı 40°C olur. Kuru temizlemeye uygun de ğildir.
- PAKETLEME** : 6 ve 30 kg.'lık plastik ambalajlar.
- DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapa ğı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara ba ğlı olarak de ğişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştı rınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.