

RB RUBBER SERİSİ ESNEK SU BAZLI BOYALAR

ÜRÜNLER	: RB 2030 CLEAR - Şeffaf esnek su bazlı pasta RB 2035 WHITE - Beyaz esnek su bazlı pasta
ÖZELLİKLERİ	: Yumuşak tuşe, Yüksek esneklik, Yüksek yıkama haslığı, Yüksek örtücülük, Ekolojik standartlara uygunluk, Ekoteks Class II.
KULLANIM	: PG Serisi Pigmentler ile % 5'i geçmeyecek şekilde renklendirilebilir. Doğrudan RB 2035 Beyaz ile yapılan baskının verdiği tuşeye daha yumuşak veya elastikiyet kazandırmak için % 20-30 oranında RB 2030 Şeffaf ilave edilebilir. Bu karışım aynı zamanda baskı dayanıklılığını ve pastanın renk verimini yükseltir. Uzun süreli çalışmalara dayanıklıdır. Çalışma esnasında tıkama yada kalıba sarma yapmaz. Uzun süreli çalışma performansı yüksektir. Beyaz baskılarda yıkama haslıklarını arttırmak için, %0,5-1 oranında RB 2601 Süperfix katalizör ilave edilmelidir. Özellikle RB 2030 Şeffaf ile yapılan baskılarda yapışkanlığın oluşmaması için katalizörün %0,5-1 aralığında kullanılması gerekir. Katalizörlü karışımın yıkama haslıkları, ağır yıkama şartlarında bile iyi sonuçlar vermektedir.
RENK	: RB 2030 : Şeffaf RB 2035 : Beyaz
PH	: RB 2030 Şeffaf : 8.5 ± 0.5 RB 2035 Beyaz : 8.5 ± 0.5
VİSKOZİTE	: RB 2030 Şeffaf : (Brookfield 25°C Cp: 6 , Rpm:10) 90.000 – 150.000 Cp RB 2035 Beyaz : (Brookfield 25°C Cp: 7 , Rpm:20) 120.000 – 200.000 Cp
YOĞUNLUK	: RB 2030 Şeffaf : 1,05 gr / ml RB 2035 Beyaz : 1,35 gr / ml
ŞABLON	: 43/T-62/T Treads / cm tavsiye edilir.
FİKSE İŞLEMİ	: Fikse derecesi ve süresi ; 165°C-170°C'de , 1,5 - 2 dakikadır.
TEMİZLEME	: Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
YIKAMA	: 40 C ve altında hassas programda yıkanmalıdır.
PAKETLEME	: Beyaz 40-70 kg - Şeffaf 30-60 kg'lık plastik ambalajlar.
DEPOLAMA	: Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştığınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.